

→ **comfort**

Produktdatenblatt

Nr. 9405 - R - 04
Stand: Jan. 2011

1. Einsatzzweck

DAMTEC® comfort ist eine Dämpfungsunterlage unter Teppichböden mit erhöhten Komforteigenschaften. Die Unterlage kann sowohl lose als auch vollflächig verklebt im Wohn- und Objektbereich eingesetzt werden.

2. Werkstoff

Feiner Zellkautschuk auf Recyclingbasis mit PU-Elastomer gebunden

3. Produktdesign

Farbe: anthrazit
Oberfläche: geschlossen, samtartig

4. Maße / Toleranzen

Breite:	1.250 mm	± 1,5 %
Länge:	auf Anfrage	± 1,5 %
Stärke:	4, 6, 8, 10 mm	± 0,3 mm
Raumgewicht:	500 - 600 kg/m ³	

Seite 1/2

→ **comfort**

Produktdatenblatt

Nr. 9405 - R - 04

Stand: Jan. 2011

5. Produktprüfungen

Zugfestigkeit:	ca. 0,4 N/mm ²	(ISO 1798)
Reißdehnung:	ca. 70 %	(ISO 1798)
Temperaturbest.:	- 30°C bis 80°C	
Brandverhalten:	B 2	(DIN 4102-1)
Wärmedurchlaßwiderstand:	0,06 m ² K/W	(ISO 8302)
Durchgangswiderstand:	12.000,00 MΩ	(DIN 54345 T6)
Stuhlrolleneignung:	geeignet für ständige Nutzung	(verklebt mit Teppich)
Treppeneignung:	geeignet für Wohnbereich	(verklebt mit Teppich)
Trittschallverbesserung:	$\Delta L_W = 32\text{dB}$ mit Textilbelag	

6. Verlegung

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung **DAMTEC® comfort**

Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Auf Dämmunterlagen nur Beläge verlegen, die vom Hersteller für diese Anwendung freigegeben sind. Beachten Sie bitte vor jedem Einbau die Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff- und Oberbodenherstellers. Im Zweifel holen Sie sich eine anwendungstechnische Beratung des Herstellers ein.

DISCLAIMER:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine DAMTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Das Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/damtec

Seite 2/2